VII_03

Descripción

Vidrio laminar Secritex 5+5 compuesto por 2 vidrios extraclaros de 5 mm. cada uno, unidos entre sí mediante butiral de polivinilo incoloro e interposición lámina azul traslúcida corporativo Pantone 2718 C.

Datos técnicos

PROPIEDAD		NORMA	VALOR
Espesor		---	10
Seguridad de uso	Ensayo del péndulo	EN 12600	1B1
Antiagresión	Caída de bola PXA	EN 356	P2A
Resistencia a variaciones de temperatura		---	40K
Transmitancia luminosa		EN 410	36.4%
Refletancia int/ext luminosa		EN 410	20.4%
Transmitancia de la energía solar		EN 410	26.6%
Reflectancia		EN 410	15.9%
Factor solar g		EN 410	0.41
Trasmisión térmica		EN 673	Ug: 5.2 W/(m².K)

