VII_01

Descripción

Vidrio Stadip 5+5.1 de la marca Glassolutions Saint-gobain; vidrio laminar con PVB de 0.38mm, por lo general ensayado como vidrio de seguridad en el uso conforme a UNE EN-12600. Con una primera hoja Planiclear de 5.00mm una película PVB standar 0.38mm y una segunda hoja Planiclear de 5.00mm.

Datos técnicos

PROPIEDAD		NORMA	VALOR
Espesor nominal		---	10.4
Peso		---	25.4 kg/m²
Seguridad de uso	Ensayo del péndulo	EN 12600	2B2
Emisividad int/ext normal		---	0.89
Transmitancia luminosa		EN 410	89%
Refletancia int/ext luminosa		EN 410	8-8%
Transmitancia del color			Ra:99
Reflectancia exterior del color			Ra:98
Transmitancia de la energía solar		EN 410	76%
Reflectancia int/ext		EN 410	7%
Absorción A1		EN 410	17%
Factor solar g		EN 410	0.80
Coeficiente de sombra		EN 410	0.92
Trasmisión térmica		EN 673	Ug: 5.5 W/(m².K)

